

**WATER TREATMENT METHOD AND FLOCCULATING AGENT USED THEREFOR****Publication number:** JP63130189**Publication date:** 1988-06-02**Inventor:** HASEGAWA TAKAO; ONIZUKA TAKUYA; SUZUKI MINORU; OZAKI TADAMASA; EBARA YASUHIRO; HASHIMOTO KATSUHIRO**Applicant:** SUIDO KIKO KK**Classification:****- international:** **B01D21/01; C02F1/52; B01D21/01; C02F1/52; (IPC1-7): B01D21/01; C02F1/52****- european:** C02F1/52F**Application number:** JP19860276688 19861121**Priority number(s):** JP19860276688 19861121**Also published as:**EP0340353 (A)
US4923629 (A)
EP0340353 (B)**Report a data error here****Abstract of JP63130189**

PURPOSE: To perform safe water treatment at low cost, by injecting polysilicic acid having specific ultimate viscosity and a soluble salt of a metal capable of forming hydroxide in water to be treated to perform stirring. **CONSTITUTION:** Polysilicic acid polymerized so as to have ultimate viscosity about two times or more that of a silicic acid monomer and a soluble salt of a metal capable of forming hydroxide in water such as copper, zinc, manganese or calcium are injected in water to be treated to perform stirring. The ratio Si/M of silicon and a metal is set to 2.5-15, for example, when the metal is aluminum and both components are added in the water to be treated at concn. of about 20-30mg/l. By this method, flocculation effect is enhanced and cost reduction becomes possible.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-130189

⑤ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④ 公開 昭和63年(1988)6月2日

C 02 F 1/52
B 01 D 21/01

1 0 2

Z-7824-4D
7824-4D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

⑬ 発明の名称 水処理方法及び水処理用凝集剤

⑰ 特 願 昭61-276688

⑱ 出 願 昭61(1986)11月21日

⑲ 発 明 者	長 谷 川	孝 雄	埼玉県戸田市上戸田5丁目24番3号
⑲ 発 明 者	鬼 塚	卓 也	神奈川県相模原市上鶴間301の90の102
⑲ 発 明 者	鈴 木	実	東京都江戸川区中葛西4丁目8番15号の107
⑲ 発 明 者	尾 崎	忠 正	東京都町田市南成瀬4丁目17番10号
⑲ 発 明 者	江 原	康 浩	東京都北区赤羽台1丁目3番13号の101
⑲ 発 明 者	橋 本	克 紘	神奈川県大和市西鶴間6丁目18番5号
⑳ 出 願 人	水道機工株式会社		東京都中央区八重洲1丁目9番9号
㉑ 代 理 人	弁理士 鈴木 秀雄		

明 細 書

1. 発明の名称

水処理方法及び水処理用凝集剤

2. 特許請求の範囲

(1) ケイ酸モノマーの極限粘度の約2倍以上の極限粘度を有する重合ケイ酸と、水中で水酸化物を形成しうる金属の可溶性塩を処理対象水中に注入攪拌し、処理対象水中の不純物を凝集沈澱させることを特徴とする水処理方法。

(2) ケイ酸モノマーの極限粘度の約2倍以上の極限粘度を有する重合ケイ酸と、水中で水酸化物を形成しうる金属の可溶性塩を含有し、かつpH指数が2以下又は11以上の水溶液であることを特徴とする水処理用凝集剤。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、各種用水又は廃水等の化学的水処理方法及び水処理用凝集剤に関する。

(従来技術)

各種用水又は廃水等に、水中の懸濁物質その他

の不純物の凝集剤を注入して水の浄化処理を行なう水処理方法においては、凝集剤として、硫酸アルミニウム(硫酸パン土)、塩化第2鉄等の無機低分子凝集剤、ポリ塩化アルミニウム(PAC)等の無機高分子凝集剤、又はポリアクリルアミド等の有機高分子凝集剤等が用いられている。

硫酸パン土($Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$)を用いる処理方法は、硫酸パン土が比較的安価に得られる等の理由のため、最も一般的に行なわれているが、その凝集効果は必ずしも高いとは言い難い。すなわち、懸濁物質等の凝集速度が遅く、形成される凝集フロックも小さく、特に処理水が低温の場合には十分な凝集効果が得られず、また、アルカリ消費量が大きいため多量のアルカリ剤や凝集補助剤の併用を必要とする等の欠陥がある。

塩化第2鉄溶液($FeCl_3 \cdot xH_2O$)を用いる水処理方法は、凝集フロックが大きく、各種重金属との共沈作用が大きい等の凝集効果上の利点はあるが、塩化第2鉄溶液は腐食性がある上に安定性が低く、また消石灰を併用する必要があるため処理

後の発生活泥の量が著しく多くなり、その焼成のために2次公害を発生させ易い欠陥がある。

ポリ塩化アルミニウム(PAC)($Al_2(OH)_nCl_{3-n}$)を用いる方法は、低温の場合にも十分な凝集効果をあげることができ、凝集フロックの形成も比較的速い等の利点があるため、次第に硫酸パン土法にかわつて広く用いられるようになっていく。しかし、PAC製造工程における条件の調整が複雑で均質な製品を得られ難いため、製品の凝集性能にばらつきが生じ易く、コストも、硫酸パン土に比べて著しく高価になるという欠陥がある。

ポリアクリルアミド($CH(CO)(NH_2)CH_2$)_n等の有機高分子凝集剤を用いる方法は、フロックの生成速度や凝集フロックの形状も大きい点では有利であるが、処理後の水の安全性について懸念があるという重大な欠陥がある。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は、上記の如き従来方法の欠陥に照らし、凝集速度、形成フロック径等の凝集性能において優れ、温度、pH等の点において適用対象領域が

れる。重合は、酸性溶液中で行なつてもよく、アルカリ性溶液中で行なつてもよい。

重合ケイ酸と共存させる金属イオンとしては、現在、凝集剤に一般に用いられているアルミニウムや鉄のほか、水中で水酸化物を形成しうる金属、例えば、銅、亜鉛、マンガン、カルシウム等のイオンを用いることができる。これらの金属は、硫酸、硝酸等の溶液に溶解して用いるが、予め重合ケイ酸と金属イオンの双方を含有する溶液を調製してこれを凝集剤として用いる場合には、酸性領域で重合して得られた重合ケイ酸に対しては酸性の金属塩を用い、アルカリ領域で重合して得られた重合ケイ酸に対してはアルカリ性の金属塩を用いるのがよい。

(作用)

上記の重合ケイ酸と金属塩溶液を、ケイ素と金属との比率、すなわちSi/Mが、例えば金属がアルミニウムである場合にはほぼ2.5～1.5となるようにし、約20～30mg/l程度の濃度で処理対象水中に注入することによつて、水処理を行な

広く、かつ、安全で低コストの水処理方法及び水処理用凝集剤を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明の水処理方法においては、重合度の高い重合ケイ酸が、少量の金属塩と共に凝集剤として用いられる。前記の硫酸パン土等による水処理に際して、凝集補助剤として活性ケイ酸を用いることは公知であるが、この場合には、重合度の低い活性ケイ酸を、硫酸パン土中のアルミニウムに対しモル比において最大1.1程度の低い割合で凝集補助剤として用いていたものである。

本発明の発明者等は、重合度を高めた重合ケイ酸が、少量の金属イオンと共存させることにより、極めて優れた凝集フロック形成能力を示すことを知見し、これに基づいて、重合ケイ酸を凝集主剤とする新たな水処理方法を開発したものである。

本発明方法において用いられる重合ケイ酸は、市販の水ガラスを原料とし、これを、その極限粘度値がケイ酸モノマーの極限粘度値(0.104)の約2倍以上となるように重合させたものが用いら

う。Si/Mの好適な比率を、アルミニウム以外の各種金属について示せば、次のとおりである。

鉄	Si/Fe	25～15
亜鉛	Si/Zn	1～14
銅	Si/Cu	2～18
マグネシウム	Si/Mg	2～10
マンガン	Si/Mn	0.5～20
鉛	Si/Pb	6～20
コバルト	Si/Co	4～10
カルシウム	Si/Ca	0.5～22
スズ	Si/Sn	2～18

重合ケイ酸溶液と金属塩溶液を、各別に処理対象水に注入して攪拌してもよく、予め、重合ケイ酸と金属塩の混合溶液の凝集剤として調製し、これを処理対象水中に注入してもよい。

重合ケイ酸は、常温で放置しておく、さらに重合が進行してゲル化するに至る。ゲル化した重合ケイ酸は凝集剤として用いることはできないから、製造後の重合ケイ酸の重合進行を抑制することが望ましい。重合ケイ酸の重合の進行は、重合

ケイ酸溶液のpHが中性に近い程速く、溶液の酸性度又はアルカリ性度が強い程遅い。したがって、製造後の重合ケイ酸は、その溶液のpHを調節して、酸性度又はアルカリ性度を高くしておくことが適切である。例えば、pH4の酸性溶液中で重合させた場合、pH4の状態のままでは8時間程度でゲル化するが、希硫酸を加えてpH2に調整しておくと、140時間を経過しても安定な状態を維持し、良好な凝集特性を有する。

また、pH9のアルカリ性溶液中で重合させた場合には、そのままでは35分程度でゲル化するが、4N-NaOHを加えてpH11に調整すると、ゲル化時間は約120時間に延長する。したがって、水処理現場近くにおいて重合ケイ酸を製造して用いる場合には、pH調節にそれ程留意しなくてもよいが、遠隔地で製造した重合ケイ酸又はそれを用いた凝集剤を水処理現場に運搬保管した後に使用するような場合には、pHを約2以下又は約11以上とすることが適切である。

(実施例)

テストの方法(攪拌条件…急速攪拌120rpm2分、中速攪拌60rpm3分、緩速攪拌30rpm2分)により、処理対象水(水温25℃、濁度219mg/l)に対する凝集試験を行なった。処理対象水に対する薬品の注入量は硫酸アルミニウムを基準として60mg/lとし、各試料について試料中におけるケイ素とアルミニウムのモル比を様々に変えて試験を行なったところ、試験開始後凝集フロックが出現するまでの時間ならびに形成されたフロックの平均粒径は、第1表のとおりであつた。フロックの粒径は試験中に撮影した写真に基づいて測定し、表中におけるA、B…等の粒径表示は、次の基準によつて表示したものである。

A…0.2mm以下, B…0.2mm~0.3mm,
C…0.3mm~0.5mm, D…0.5mm~1.0mm,
E…1.0mm~1.5mm, F…1.5mm~2.0mm,
G…2.0mm~5.0mm, H…5.0mm以上

実施例1

市販水ガラス4号品を水で希釈してS1濃度3%(SiO₂濃度6.4%)に調整した水ガラス水溶液1Kgを、2.3%希硫酸1Kg中に攪拌しながら混入し、pH4、S1濃度1.5%の酸性ケイ酸溶液2Kgを得た。この酸性ケイ酸溶液を室温(27℃)において静かに攪拌しつつ重合させて重合ケイ酸溶液とし、重合操作開始後一定時間毎(2時間、4時間、6時間)に容器から重合ケイ酸溶液を分取し、それぞれ試料1(重合時間2時間)、試料2(重合時間4時間)及び試料3(重合時間6時間)とした。各試料についてJISZ-8803に定める方法により極限粘度を測定したところ、次のとおりであつた。

試料1……0.21, 試料2……0.36,
試料3……0.67

次いで、各試料に(1:4)硫酸を添加し、pHを2.0に調整した。

上記各試料に硫酸アルミニウム(Al₂(SO₄)₃・18H₂O)を加えたものを凝集剤とし、ジャー

表 1 表

試料 S1 Al モル比	1		2		3	
	フロック 出現時間 (sec)	フロック 粒 径	フロック 出現時間 (sec)	フロック 粒 径	フロック 出現時間 (sec)	フロック 粒 径
0.6	50	B	50	B	60	B
1.2	30	C	40	C	55	C
2.4	25	D	30	D	30	D
3.6	23	E	25	E	20	E
4.8	15	E	15	E	15	E
5.9	20	E	20	F	20	F
7.1	30	E	25	F	20	F
8.3	40	F	30	F	20	F
9.5	45	D	32	F	20	G
11	53	C	35	G	20	G

上記試験によつて明らかとなつた、金属の共存比率が低い場合においても十分な凝集効果を示し、また、重合度が高いもの程高い凝集効果を示す。

実施例2

実施例1の方法により製造した酸性重合ケイ酸溶液(但し、重合時間3時間経過後に分取したもの、極限粘度0.27)に、下記のとおり各種金属塩溶液をそれぞれ加えたものを試料4ないし試料6とし、これを実施例1と同じ処理対象水(水温25℃)に注入(注入量、金属塩を基準として60mg/l)して、実施例1と同一条件のジャーテストの方法により凝集試験を行なった。

試料4…(硫酸銅) … Si/Cu モル比4.4

試料5…(塩化亜鉛) … Si/Zn モル比3.6

試料6…(塩化マンガン) … Si/Mn モル比7.1

フロック出現時間及びフロック平均粒径は、第2表のとおりであつた。

第2表

試料	4	5	6
フロック出現時間(sec)	13	12	8
フロック平均粒径	E	E	E

上記試験によつて明らかとなり、アルミニウ

形成フロックの平均粒径は、第3表のとおりであつた。

第3表

試料	2 (Al)	7 (Cu)	8 (Fe)	9 (Zn)	10 (Mn)	11 (Mg)
フロック出現時間(sec)	60	25	20	10	10	40
フロック平均粒径	F	E	E	E	F	G

上記試験によつて明らかとなり、各種の金属イオンと共存して低温の処理水に対しても、高い凝集効果を示す。

実施例4

市販の水ガラス4号品を水で希釈してSi濃度1.5% (SiO₂濃度3.2%)に調整した水ガラス溶液500gにさらに(1:4)硫酸を加えてpH9に調整し、これを室温(25℃)において静かに攪拌しつつ重合させ、15分後に水酸化ナトリウム(4N)を加えてpH11とした後、攪拌を停止して静置し、極限粘度1.25のアルカリ性重

ム以外の各種の金属イオンと併用しても高い凝集効果を示す。

実施例3

実施例1の方法により製造した酸性重合ケイ酸溶液(但し、重合時間4時間経過後に分取したもの)に硫酸銅、硝酸第2鉄、塩化亜鉛、塩化マンガ及び塩化マグネシウムを各別に添加溶解したものを試料7ないし試料11とし、前記試料2及び上記試料7~11を用いて、低温の処理対象水(水温3℃、濁度220mg/l)に対して凝集試験を行なった。凝集剤注入量は、金属塩基準で80mg/lとし、各試料中におけるケイ素と金属のモル比は次のとおりである。

試料2 … Si/Al モル比… 5.0

試料7 … Si/Cu モル比… 4.4

試料8 … Si/Fe モル比… 5.2

試料9 … Si/Zn モル比… 2.4

試料10 … Si/Mn モル比… 7.1

試料11 … Si/Mg モル比… 3.4

上記試験におけるフロック出現までの時間及び

合ケイ酸溶液を得た。この溶液にアルミン酸ナトリウムを添加して(Si/Al モル比14.0)、試料12とし、これを処理対象水(水温25℃、濁度220mg/l)に注入して、実施例1と同一条件のジャーテストにより、凝集試験を行なった。フロック出現までの時間は5秒、フロックの平均粒径はEであつた。

上記試験によつて明らかとなり、実施例1ないし3のように酸性溶液中において重合させたもののみでなく、アルカリ性溶液中において重合させた重合ケイ酸溶液の場合においても、高い凝集効果を示す。

実施例5

実施例4において製造したアルカリ性重合ケイ酸溶液を少量宛分取して試料13、試料14及び試料15とし、試料13ないし14をそれぞれ硫酸銅溶液、塩化亜鉛溶液又は塩化マンガ溶液と共に低温の処理対象水(水温15℃、濁度220mg/l)に注入して(但し、2液法による各別注入)といふモル比及び注入量は実施例2と同じに、凝集試験を行なった。

各試料の、フロック出現時間及び形成フロックの平均粒径は、第4表のとおりであつた。

第4表

試料	13(Cu)	14(Zn)	15(Mn)
フロック出現時間(sec)	10	15	10
フロック平均粒径	E	F	D

上記試験によつて明らかとなつた、アルカリ溶液中において重合させたものも、各種金属イオンとの共存により低温の処理対象水に対しても高い凝集効果を示す。

参考例1

実施例1と同じく、市販水ガラス4号品を用いて得られたpH4、Si濃度1.5%の酸性ケイ酸溶液のうち、特別の重合操作を行なうことなく、直ちに分取したものを試料16とした。この試料の極限粘度は0.104であつた。

試料16に硫酸アルミニウムを添加し、Si/Alモル比を0.6、1.2、4.8、7.1及び8.3とした

に2時間攪拌して活性ケイ酸溶液を得た。その極限粘度は0.12であつた。これをSiO₂濃度0.5%にまで水で希釈して試料17とし、これと硫酸アルミニウムを用いて、低温の処理対象水(水温14.7℃、濁度100mg/l)に対する凝集試験(注入量、硫酸アルミニウム基準で20mg/l)を行なつた。その結果は第6表のとおりであつた。

第6表

Si/Al モル比	0.8	1.8	4.2	5.8	7.5	9.2
フロック出現時間(sec)	50	45	35	100以上	100以上	100以上
フロック平均粒径	B	B	C	A	A	A

上記試験によつて明らかとなつた、重合度の低い従来法の活性ケイ酸は、金属イオンと共存させても十分な凝集効果を示さない。

(発明の効果)

以上のとおり、本発明の水処理方法及び水処理用凝集剤は、安価な水ガラスを原料とする重合度の高い重合ケイ酸と、水中で水酸化物を形成しう

ものを用いて、実施例1におけると同じ処理対象水(水温25℃、濁度220mg/l)に対して、凝集試験を行なつた。その結果は第5表のとおりであつた。

第5表

Si/Al モル比	0.6	1.2	2.4	4.8	7.1	8.3	11
フロック出現時間(sec)	60	50	30	30	80	フロック 形成せず	
フロック平均粒径	B	B	C	C	A		

上記試験によつて明らかとなつた、重合度の低い重合ケイ酸は、金属イオンと共存させても十分な凝集効果を示さず、むしろ、金属イオンの共存量を或る程度以下にすると、全く凝集効果を失なう。

参考例2

従来法による活性ケイ酸として、市販の水ガラス3号品を水で希釈してSi濃度0.7%(SiO₂濃度1.5%)の希釈溶液とし、これに(1:4)硫酸を加えてpH8.5に調整し、室温において静か

る金属イオンを形成しうる各種金属の溶液を用いることにより、処理水中の不純物に対する凝集効果が高く、特に低温水に対しても顕著な凝集効果を有し、しかも水処理コストが低廉となる等の効果を奏しうるものである。

代理人 弁理士 鈴木 秀 雄